



Construcción

El film Valéron® es un producto que consta de 4 láminas de HDPE cruzadas entre sí con extrusión de PE. Esta estructura proporciona al film unas inmejorables propiedades mecánicas y una gran resistencia al rasgado.

Acabado

El film Valéron® tiene acabado corona en ambas caras. El valor de este tratamiento será, como mínimo, de 40 mN/m (ASTM 2578) al salir de nuestra planta.

Un coating de 2 componentes puede ser aplicado en una o dos caras del film, consiguiendo una superficie de impresión de alta calidad.

Propiedades mecánicas:

	Método	Unidades	TL003
Espesor (nominal)	ISO 4593	μ	175
Espesor Valéron®	INTERNO	μ	165
Espesor coating	INTERNO	μ	10
Peso	EN ISO 536	grs./m ²	150
Resist. Perforado	MIL 101C2065	N	150
Elongación (MD=TD)	EN ISO 527	%	250
Resist. Rasgado (MD=TD)	ASTM D1004 DIN 53363	N N	50 110
Resist. Temperatura	INTERNO	°C	-40/+90

Trazabilidad

Valerón Strength Films mantiene un número de comprobación de proceso y calidad ejecutado con un sistema de calidad certificado ISO 9001. Una muestra de cada partida se mantiene como referencia, garantizando toda la trazabilidad. Los datos de QC se conservan durante 3 años.

Certificación

Si se solicita, cada entrega irá acompañada de certificado de calidad.